

オーステナイト系

SUS303

▶ 比重 7.93

SUS303はオーステナイト系のなかでも、特に快削性に優れたステンレス鋼です。SUS304に硫黄(S)を添加することにより、快削性・耐焼付性の向上をもたせておりますので、自動旋盤などの切削加工に適しており、ボルト・ナットなどに使用されることがあります。耐食性が他の鋼種より劣るので使用内容に注意が必要となります。

オーステナイト系



SUS303 板 NO.1

各種サイズ		取扱品	備考
板面 (mm)	板厚 (mm)		
1,000×2,000	4.0	◇	
	5.0	◇	
	6.0	◇	
	8.0	◇	
	10.0	◇	
	12.0	◇	
	14.0	◇	
	16.0	◇	
	18.0	◇	
	45.0	◇	
	50.0	◇	
	55.0	◇	
	60.0	◇	
	65.0	◇	
切断用 (乱尺)	20.0	◇	
	22.0	◇	
	25.0	◇	
	28.0	◇	
	30.0	◇	
	32.0	◇	
	35.0	◇	
	40.0	◇	

