

オーステナイト系

SUS303

▶ 比重 7.93

SUS303はオーステナイト系のなかでも、特に快削性に優れたステンレス鋼です。SUS304に硫黄(S)を添加することにより、快削性・耐焼付性の向上をもたせておりますので、自動旋盤などの切削加工に適しており、ボルト・ナットなどに使用されることがあります。耐食性が他の鋼種より劣るので使用内容に注意が必要となります。

オーステナイト系



SUS303 丸棒

各種サイズ		表面状態			備考	
直径 (mm)	長さ (mm)	酸洗	ピーリング	ターニング		
8.0	4,000UP	◇	◇			
9.0		◇	◇			
10.0		◇	◇			
12.0		◇	◇			
13.0		◇	◇			
14.0		◇	◇			
15.0		◇	◇			
16.0		◇	◇			
18.0				◇		
19.0				◇		
20.0				◇		
22.0				◇		
24.0				◇		
25.0				◇		
26.0				◇		
28.0				◇		
30.0				◇		
32.0				◇		
34.0				◇		
35.0				◇		
36.0				◇		
38.0				◇		
40.0				◇		
42.0				◇		
44.0				◇		
45.0				◇		
46.0				◇		
48.0				◇		
50.0				◇		
55.0				◇		
60.0			◇			
65.0			◇			
70.0			◇			
75.0			◇			
80.0			◇			
85.0			◇			
90.0			◇			
95.0			◇			
100.0			◇			
105.0			◇			
110.0			◇			
115.0			◇			
120.0			◇			
125.0			◇			
130.0			◇			
135.0			◇			
140.0			◇			
145.0			◇			

SUS303 丸棒

各種サイズ		表面状態			備考		
直径 (mm)	長さ (mm)	酸洗	ピーリング	ターニング			
150.0	4,000UP		◇				
155.0			◇				
160.0				◇			
170.0					◇		
180.0					◇		
190.0					◇		
200.0					◇		
210.0					◇		
220.0					◇		
230.0					◇		
240.0					◇		
250.0					◇		
260.0					◇		
270.0					◇		
280.0					◇		
290.0					◇		
300.0		3,000UP			◇		
310.0					◇		
320.0						◇	
330.0						◇	
340.0					◇		
350.0					◇		
360.0					◇		
370.0					◇		
380.0					◇		
390.0					◇		
400.0				◇			



◇ 手配品

