

オーステナイト系

# SUS316

▶ 比重 7.98

SUS316はオーステナイト系のなかでも特に、耐食性に優れたステンレス鋼です。SUS304に耐食性のいいモリブデン (Mo)を添加するとともに、ニッケル(Ni)を増量させることによって耐食性を向上させたステンレス鋼です。SUS304では耐食性が劣る場合にSUS316が用いられ、海水・化学薬品などを扱う環境によく使われる場合があります。



オーステナイト系

## SUS316 板 NO.1

各種サイズ		取扱品	備考
板面 (mm)	板厚 (mm)		
1,000×2,000	3.0	◇	
	4.0	◇	
	5.0	◇	
	6.0	◇	
1,219×2,438	4.0	◇	
	5.0	◇	
	6.0	◇	
切断用 (乱尺)	3.0	◇	
	4.0	◇	
	5.0	◇	
	6.0	◇	
	8.0	◇	
	9.0	◇	
	10.0	◇	
	12.0	◇	
	14.0	◇	
	15.0	◇	
	16.0	◇	
	18.0	◇	
	19.0	◇	
	20.0	◇	
	22.0	◇	
	25.0	◇	
	28.0	◇	
30.0	◇		
32.0	◇		
35.0	◇		
38.0	◇		
40.0	◇		
45.0	◇		
50.0	◇		
55.0	◇		
60.0	◇		
70.0	◇		
80.0	◇		