

伸銅品

クローム銅

▶ 比重 8.90



銅(Cu)残、クロム(Cr)0.7~1.4%の配合で、焼入れ・焼戻しによる析出硬化型の合金である。最高使用温度は420℃までで高温においても耐摩耗性が大きい。この合金は、電気抵抗溶接機用電極材のほか、自動車、歯車、軸受などに使われております。



伸銅品

クローム銅板

各種サイズ		調質	備考
板面(mm)	板厚(mm)	HT	
200 × 1,000	1.0	◇	圧延品
	1.5	◇	
	2.0	◇	
	3.0	◇	
300 × 1,000	4.0	◇	
	5.0	◇	
	6.0	◇	
	8.0	◇	
	10.0	◇	
310 × 1,050	12.0	◇	
	15.0	◇	
	20.0	◇	
	25.0	◇	
	30.0	◇	
	35.0	◇	
	40.0	◇	
	45.0	◇	
	50.0	◇	
	55.0	◇	
	60.0	◇	
	65.0	◇	
	70.0	◇	
	75.0	◇	
	80.0	◇	
85.0	◇		
90.0	◇		
95.0	◇		
100.0	◇		

◇ 手配品