

伸銅品

砲金 BC6

▶ 比重 8.95



銅(Cu)83.0～87.0%、鉛(Pb)4.0～6.0%、すず(Sn)4.0～6.0%、亜鉛(Zn)4.0～6.0%を含むものです。砲金は、1～7種まであり、鑄造方法は、連続鑄造です。用途としては、耐圧性、耐磨耗性、被削性が良く、例えば、一般バルブコック類、軸受、スリーブ、ブッシュその他機械部品に使われております。

伸銅品

砲金板



各種サイズ		調質	備考
板面(mm)	板厚(mm)	鑄造	
210 × 1,000	12.0	◇	
	17.0	◇	
	22.0	◇	
	27.0	◇	
	32.0	◇	
	37.0	◇	
210 × 2,000	42.0	◇	
	47.0	◇	
	52.0	◇	

◇手配品